

DESCRIÇÃO

MK RUST EX, é um Primer epóxi, de altos sólidos, curado com poliamida e contendo Fosfato de Zinco em sua formulação. Sua excelente aderência aliada aos pigmentos anticorrosivos contidos em sua formulação, promovem um notável desempenho, aderência e proteção anticorrosiva em vários tipos de substratos metálicos. **MK RUST EX** é indicado para superfícies metálicas expostas às intempéries e que necessitem de proteção contra a corrosão.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Sólidos por peso	80,00%
Densidade (Parte A+B)	1,41 g/cm ³
Viscosidade (Parte A+B)	1.500 a 1.600 Cps
Pot Life (25 °C)	60 a 90 min
Tempo de secagem ao toque	3,5 a 4,0 horas
Força de aderência	Mínimo 2,8 MPa

Nota: As propriedades físico-químicas foram obtidas a partir de ensaios em ambientes controlados em laboratórios. Resultados sujeitos a variações decorrentes de fatores ambientais.

EMBALAGENS DOS PRODUTOS

MK RUST EX é fornecido em dois tamanhos diferentes de kits, para que possa ser melhor utilizado em função das dificuldades encontradas nas áreas de trabalho.

MK RUST EX – A = 1,080 kg

MK RUST EX – B = 1,160 kg

MK RUST EX – A = 2,410 kg

MK RUST EX – B = 2,590 kg

MK RUST EX – A = 4,590 kg

MK RUST EX – B = 4,930 kg

CONSUMO e RENDIMENTO

Consumo: 0,130 – 0,150 kg/m²

Rendimento (Kit pequeno):
14 a 17 m² por kit/demão

Rendimento (Kit grande):
63 a 73 m² por kit/demão

TEMPO DE CURA

Liberação para o uso (Próxima Camada)

Utilização de Área	Mín. 6 horas
--------------------	--------------

(áreas externas)

Utilização de Área	Mín. 12 horas (áreas internas)
--------------------	-----------------------------------

ARMAZENAMENTO E ESTOCAGEM

Os produtos devem ser armazenados com temperatura entre 15°C e 25°C, em uma área isenta de humidade.

Os produtos devem ser protegidos da incidência da luz do sol.

Quando armazenados em seus recipientes originais (e lacrados) e em local adequado, o prazo de validade é de 12 meses.

PRECAUÇÕES

O descarte de materiais e embalagens vazias devem respeitar as leis vigentes.

- Utilizar sempre Equipamentos de Proteção Individual.
- Em caso de contato, lavar a área com água e sabão.
- Usar apenas com ventilação adequada.

NOTAS

Fichas de Informação de Segurança para Produtos Químicos estão disponíveis. Solicite ao Departamento Técnico da Miaki.

NOTA LEGAL

As informações e, em particular as recomendações, relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos Miaki, são fornecidas de boa fé e baseadas no conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais. Na prática, as diferenças no estado do material, das superfícies, e das condições de aplicação no campo, são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um determinado fim em particular, nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal, poderão ser inferidas desta informação, ou de quaisquer recomendações por escrito, ou de qualquer outra recomendação dada. Os usuários deverão sempre consultar as versões mais recentes das fichas técnicas dos produtos, que serão entregues sempre que solicitadas.

Miaki Revestimentos
Rua Atenas, 369
Chácara Guanabara
Guararema/SP
08900-000

Contato
Tel: 11 2164-4300
vendas@miaki.com.br

www.miaki.com.br